


# Firststück Gotik, Schiefergrau Struktur

Für First, Grat und Traufe

## Beschreibung:

Die Trauf- und Firststücke sind genau wie die Isola Bitumendachschindeln aus einer Kombination von Glasliesträgereinlage und Polymerbitumen produziert. Die Oberflächenbesplittung ist passend in allen Schindelfarben erhältlich. Die Klebefelder dichten das Dach in den Überlappungen sicher ab. Die unterseitige Folie muss bei beiden Anwendungen entfernt werden. Als Traufstück wird die ganze Platte genutzt. Beim Einsatz als First und Grat lässt es sich leicht in drei Stücke teilen, die mit Überdeckung verlegt werden.



## Anwendungsgebiet:

Die Trauf- und Firststücke werden, wie ihr Name schon sagt, für zwei verschiedene Detailausbildungen eingesetzt:

Bei der Traufausbildung werden 3 zusammenhängende Stücke und somit 1 Platte bündig mit der Traufblechabkantung verlegt.

Als Firststück eingesetzt, wird die Platte in 3 Stücke a 0,33 x 0,33 cm an den perforierten Stellen geteilt und mittig auf dem First und/oder Grat überlappend verlegt.

Bei beiden Anwendungen muss unbedingt die unterseitige Schutzfolie entfernt werden.

## Lagerung:

Das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Paletten nicht übereinander stapeln.

## Verarbeitung:

Siehe Verlegeanleitung in "Das Schindelbuch"

Siehe Verlegeanleitung auf [www.isola-platon.de](http://www.isola-platon.de)

## Zubehör für:

Takshingel Dråpe Skifergrå str

## Zulassungen und Garantie



# Firststück Gotik, Schiefergrau Struktur<sup>510450</sup>

Produktdaten	Wert	Benennung
Inhalt per Paket	54	-
Dicke	3	mm
Breite	333	mm
Material	Spezialglasvlies und Polymerbitumen	-
Farbe	Schiefergrau struktur	-
Verbrauch als Firststück	6	stk/lm
Höhe	318	mm
Minstdachneigung	15	°
Gewicht (per Einheit)	450	g

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
UV-Beständigkeit	EN 544	-	Bestanden
Maßstabilität	EN 1107:1	-	±3
Beständigkeit bei mechanischer Belastung	EN 1297	-	Bestanden
Euro-Brandschutzklasse gemäss EN 13501-1	CEN/TS 1187-2	-	E
Gesundheits- und Umweltschädigende Chemikalien	-	-	Ingen
Reißfestigkeit, quer	EN-544	N	120 ± 20
Fließverhalten bei erhöhten Temperaturen	EN-544	mm at 90 °C	<2
Brandschutzsicherheit gemäss EN 13501-5	EN 13501-1	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Zugfestigkeit längs	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Zugfestigkeit quer	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Wasseraufnahme	EN-544	%	<1
Wasserdichtigkeit / Bitumengehalt	EN-544	g/m <sup>2</sup>	1300
Granulalthaftung	-	g	<1,2

